



ZIEGLER + CIE AG

Diamantwerkzeuge · Schleifmittel · Outils diamantés · Matières abrasives

CH-8411 Winterthur · Industriestrasse 12 · Postfach · Telefon 052 234 20 20 · Fax 052 234 20 10
E-Mail: info@zieglerag.ch · www.zieglerag.ch

Datenblatt Strahlmittel

Granatsand

Chemische Zusammensetzung:

Natürliches mineralisches Strahlmittel, vor allem geeignet zum Wasserstrahlschneiden:

- Aluminiumoxid 20 %
- Siliziumoxyd 36%
- Eisenoxyd 30%
- Mangan 6%
- Kalium 2%
- Magnesium 6 %

- Keine wasserlöslichen Bestandteile
- Schüttgewicht der handelsüblichen Körnungen im Mittel 2,4 g/cm³
- Härte nach Mohs 7,5

- **Standardkörnungen**

120 mesh (0,075- 0,180mm)

80 mesh (0,18-0,36mm)

0,20-0,60mm

0,50-1,00mm



Verpackung

Normalerweise 25 kg in Papier-Säcken

1.000 kg auf Einwegpalette; alternativen auf Anfrage

Winterthur den 12. Dezember 2002